

# 製品仕様

| 製品名  |               | ネオジム磁石(N40)、角型、4x1x6(mm)、6mm方向 |           |       |           |                                                                                                                                          |
|------|---------------|--------------------------------|-----------|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 材質記号 | N40           |                                |           |       |           |                                                                                                                                          |
| 形状   | 角型            |                                |           |       |           |                                                                                                                                          |
| 製品寸法 |               |                                | 寸法        |       | 寸法公差      |                                                                                                                                          |
|      | 直径(外径)        | D(OD)                          | -         | mm    | -         | mm                                                                                                                                       |
|      | 内径            | ID                             | -         | mm    | -         | mm                                                                                                                                       |
|      | 長さ            | L                              | 4         | mm    | ±0.05     | mm                                                                                                                                       |
|      | 幅             | W                              | 1         | mm    | ±0.05     | mm                                                                                                                                       |
|      | 高さ            | H                              | 6         | mm    | ±0.05     | mm                                                                                                                                       |
|      | ねじ穴径          | M                              | -         | mm    | -         | mm                                                                                                                                       |
|      | 外半径           | R                              | -         | mm    | -         | mm                                                                                                                                       |
|      | 内半径           | r                              | -         | mm    | -         | mm                                                                                                                                       |
|      | 中心角           | α                              | -         | °     | -         | °                                                                                                                                        |
| 磁化方向 | 6mm方向         |                                |           |       |           |                                                                                                                                          |
| 表面処理 | Niメッキ(NiCuNi) |                                |           |       |           |                                                                                                                                          |
| 製品特性 | 表面磁束密度        | Bs                             | 3190      | G     | 319       | mT                                                                                                                                       |
|      | 吸着力・吸引力       | F                              | 0.21      | kgf   | 2.06      | N                                                                                                                                        |
|      | 使用上限温度        | TU                             | 150       | °C    |           |                                                                                                                                          |
|      | 使用下限温度        | TL                             | -         | °C    |           |                                                                                                                                          |
|      | 重量            | W                              | 0.18      | g     |           |                                                                                                                                          |
| 材質特性 | 残留磁束密度        | Br                             | 12.6-13.0 | kG    | 1260-1300 | mT                                                                                                                                       |
|      | 保磁力           | Hcb                            | ≥10.9     | kOe   | ≥870      | kA/m                                                                                                                                     |
|      | 固有保磁力         | Hcj                            | ≥12       | kOe   | ≥955      | kA/m                                                                                                                                     |
|      | 最大エネルギー積      | (BH)max                        | 38-41     | MGOe  | 302-326   | kJ/m³                                                                                                                                    |
|      | Brの温度係数       | α                              | -0.12     | %/°C  |           |                                                                                                                                          |
|      | キュリー温度        | Tc                             | 330       | °C    |           |                                                                                                                                          |
|      | 密度            | ρ                              | 7.5       | g/cm³ |           |                                                                                                                                          |
| その他  |               |                                |           |       |           | <div>NeoMag</div> ネオマグ株式会社<br>〒133-0051<br>東京都江戸川区北小岩6-4-4<br>NeoMagビル<br>TEL：03-6806-9899<br>FAX：03-6806-9918<br>https://www.neomag.jp/ |

※本製品には、RoHS指令対象物質を含む禁止化学物質は、含まれておりません。  
※本仕様の数値は代表値または平均値です。あくまで参考データとしてお考えください。  
※本仕様は予告なく変更する場合がありますが、悪しからずご了解ください。