

製品仕様

製品名		ネオジム磁石(N48)、角型、35x3.8x3(mm)、3mm方向				
材質記号		N48				
形状		角型				
製品寸法			寸法		寸法公差	
	直径(外径)	D(OD)	-	mm	-	mm
	内径	ID	-	mm	-	mm
	長さ	L	35	mm	±0.1	mm
	幅	W	3.8	mm	±0.1	mm
	高さ	H	3	mm	±0.05	mm
	ねじ穴径	M	-	mm	-	mm
	外半径	R	-	mm	-	mm
	内半径	r	-	mm	-	mm
	中心角	α	-	°	-	°
磁化方向		3mm方向				
表面処理		Niメッキ(NiCuNi)				
製品特性	表面磁束密度	Bs	3730	G	373	mT
	吸着力・吸引力	F	4.85	kgf	47.56	N
	使用上限温度	TU	65	°C		
	使用下限温度	TL	-	°C		
	重量	W	2.99	g		
材質特性	残留磁束密度	Br	13.7-14.1	kG	1370-1410	mT
	保磁力	Hcb	≥11.0	kOe	≥876	kA/m
	固有保磁力	Hcj	≥12	kOe	≥955	kA/m
	最大エネルギー積	(BH)max	45-49	MGOe	355-390	kJ/m³
	Brの温度係数	α	-0.12	%/°C		
	キュリー温度	Tc	330	°C		
	密度	ρ	7.5	g/cm³		
その他	NeoMag ネオマグ株式会社 〒133-0051 東京都江戸川区北小岩6-4-4 NeoMagビル TEL：03-6806-9899 FAX：03-6806-9918 https://www.neomag.jp/					

※本製品には、RoHS指令対象物質を含む禁止化学物質は、含まれておりません。
※本仕様の数値は代表値または平均値です。あくまで参考データとしてお考えください。
※本仕様は予告なく変更する場合がありますが、悪しからずご了解ください。