

製品仕様

製品名		ネオジム磁石(N33UH)、角型、80x8x8(mm)、8mm方向				
材質記号		N33UH				
形状		角型				
製品寸法			寸法		寸法公差	
	直径(外径)	D(OD)	-	mm	-	mm
	内径	ID	-	mm	-	mm
	長さ	L	80	mm	0/-0.2	mm
	幅	W	8	mm	0/-0.2	mm
	高さ	H	8	mm	0/-0.2	mm
	ねじ穴径	M	-	mm	-	mm
	外半径	R	-	mm	-	mm
	内半径	r	-	mm	-	mm
	中心角	α	-	°	-	°
磁化方向		8mm方向				
表面処理		Niメッキ(NiCuNi)				
製品特性	表面磁束密度	Bs	3760	G	376	mT
	吸着力・吸引力	F	17.8	kgf	174.56	N
	使用上限温度	TU	185	°C		
	使用下限温度	TL	-	°C		
	重量	W	38.4	g		
材質特性	残留磁束密度	Br	11.4-11.8	kG	1140-1180	mT
	保磁力	Hcb	≥10.4	kOe	≥830	kA/m
	固有保磁力	Hcj	≥25	kOe	≥1989	kA/m
	最大エネルギー積	(BH)max	31-34	MGOe	245-271	kJ/m³
	Brの温度係数	α	-0.11	%/°C		
	キュリー温度	Tc	340	°C		
	密度	ρ	7.6	g/cm³		
その他	80(L)x8(T)の面左端にマーキング付き(N極が上向き時)		NeoMag ネオマグ株式会社 〒133-0051 東京都江戸川区北小岩6-4-4 NeoMagビル TEL：03-6806-9899 FAX：03-6806-9918 https://www.neomag.jp/			

※本製品には、RoHS指令対象物質を含む禁止化学物質は、含まれておりません。
※本仕様の数値は代表値または平均値です。あくまで参考データとしてお考えください。
※本仕様は予告なく変更する場合がありますが、悪しからずご了解ください。